

ملاط عازل لمنع تسرب المياه



سمارت إيتونش



سمارت إيتونش هو مسحوق ملاط من مكون واحد ، أبيض اللون ، مصنوع من الجير الطبيعي ومواد رابطة خاصة وإضافات محددة ، مما يوفر مرنة والتصاق مثالي لمنع التسرب المائي للأسطح والجدران. تخضع لقوة دفع هيدروليكيه عالية.

الوصف

يستخدم سمارت إيتونش كملاط عازل يمنع تسرب الماء إلى الأسطح الخرسانية وحجر البناء ، في الداخل والخارج على حد سواء. يتميز سمارت إيتونش بمرنته الممتازة والتصاقه على الدعامة الخرسانية ومقاومته العالية للضغط والضغط الهيدروستاتيكي المضاد. سمارت إيتونش مناسب لعزل الماء عن شرفات الأسطح والأقبية وخزانات مياه الشرب وعلى الأسطح العمودية والأفقية وذلك من خلال تشكيل غشاء منز من ضد الرطوبة وكربنة الخرسانة. يصنف سمارت إيتونش حل إيكولوجي للعزل.

مجال الاستخدام

- خطوات تطبيق المنتج كالتالي:
- 1 - يخفف كيس ذو 20 كغ من سمارت إيتونش في 17 لترا من الماء النظيف.
 - 2 - يمزج باستخدام خلاط ميكانيكي لمدة أقصاها دقيقة (بسرعة بطيئة). حتى يتم الحصول على عجينة بدون كتل (كرر الخلط في كل مرة قبل وضع الخليط على الدعامة).
 - 3 - يترك الخليط يرقد لمدة 5 دقائق قبل تطبيقه.
 - 4 - تتنفس المنطقة التي سيطبق عليها المنتج : إزالة الغبار والأوساخ وكل آثار الزيت أو الشحوم . على الدعامة أن تكون في حالة جيدة، مثبتة و مقاومة ميكانيكيا.
 - 5 - يطبق سمارت إيتونش باستخدام فرشاة أو ممسحة في طبقتين متsequتين (أفقيا و عموديا) من 1 إلى 2 مم لكل طبقة ، عن طريق جعل الملاط يخترق مسامية الدعامة.
 - 6- وضع الطبقة الثانية بعد 6 ساعات على الأقل من تطبيق الطبقة الأولى.

التطبيق

يتكون سمارت إيتونش من

- الجير الطبيعي،
- رمل و
- مواد مساعدة مختلفة

التركيبة

ظروف التخزين

يتوفر **سمارت إيتونش**، في أكياس ورقية مصممة وفقاً لمعايير التعبئة والتغليف.
لحماية المنتج من أي تلامس قد يغير الجودة المرغوبة. كل كيس يحتوي على 20 كيلو من المسحوق.
يطل المنتج صالحاً لمدة 36 شهراً من تاريخ تصنيعه. يجب حفظه في عبوته الأصلية (غير مفتوحة)
بعيدها عن الرطوبة ودون ملامسة مباشرة للأرض.

توصيات واحتياطات الاستخدام

- يجب استخدام **سمارت إيتونش** دون إضافة أي منتج آخر.
- لا تستخدم **سمارت إيتونش** على الركائز البيتمينية.
- يجب وضع الطلاء بعد أن تصلب المالط تماماً.
- ينصح باستخدام القفازات والنظارات الواقية.
- في حالة ملامسة العينين اشطفها بالماء واستشر طبيب.

الخصائص التقنية

قياس الحبيبات	من 0.04 مم الى 0.06 مم
الكتافة	(كغ / م^3) 1400
مقاومة الضغط الهيدروليكي	ATM 2.5
السمك الأقصى للتطبيق	مم 2
ماء الخلط	أي 85 % 17 لتر لكل كيس ذو 20 كغ
المرودية	كغ / م^2 سماكة 2 مم (2 طبقتين)
مدة التجفيف	24 ساعة عند درجة حرارة بين 5 و 35 درجة مئوية
الانتقال إلى الطبقة الثانية	6 ساعات
درجة الحرارة عند الاستخدام	بين 5 و 35 درجة مئوية
التفاعل مع النار	الفئة A1: غير قابل لاحتراق

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت.

