



بِطَافَةٍ تَقْنِيْبَة



بطانة للتمليس مضاد للرطوبة



سماحتوبري
ختم أزرق



سامارتوبري ختم أزرق هو مسحوق للتلميس مصنوع من الجير الطبيعي ومواد رابطة مختارة. يمكن تطبيق **سامارتوبري ختم أزرق** في الداخل والخارج، على الأسطح الأفقية (الأسقف) وعلى الأسطح العمودية (الجدران والأعمدة والفوائل).

الوصف

سمارتوبر^ي ختم أزرق كبطانة لتمليس الجدران و الأسقف المبطنـة، من الداخل والخارج طبقة واحدة ذات 1 مم كحد أقصى توفر لمسة نهائية ناعمة جاهزة للطلاء.
سمارتوبر^ي ختم أزرق سهل التطبيق للغاية مع التصاق جيد على الأسطح، سهل الصنفـة / المسح ، ويمكن تغطيته بجميع أنواع الدهانـات.

مجال الاستخدام

خطوات تطبيق المنتج كالتالي:

- 1 - يُهْفَفْ كيس **سمارتوبري ختم أزرق** ذو 20 كغ في 7 (سبعة) لترات من الماء النظيف.
- 2 - يخلط باستخدام خلاط ميكانيكي لمدة أقصاها 3 دقائق (بسرعة بطيئة) . حتى يتم الحصول على عجينة بدون تكتلات
- 3 - يترك ليبركد لمدة 15 دقيقة قبل التطبيق.
- 4- يطبق معجون التمليس قبل التجفيف النهائي للداعم المبطن.
- 5 - يوزع المعجون باستخدام مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ على طبقة واحدة حتى يتم الحصول على السماكة المطلوبة بمتوسط 1 مليمتر.

يمكن تطبيق **سمارتوبري ختم أزرق** باستخدام مجرفة أو شفرة أو مجرفة معدنية.

- 6- يمكن أن تظل الأسطح المعالجة خامة أو مغطاة بالدهان.

التطبيق

يتكون سمارتوبري ختم أزرق:

- الجير الطبيعي ،
- كربونات البوتاسيوم و
- مواد مساعدة مختلفة.

التركيبة

ظروف التخزين

يتوفر **سمارتوبري ختم أزرق** في أكياس ورقية مصممة وفقاً لمعايير التعبئة والتغليف لحماية المنتج من أي تلامس قد يغير الجودة المرغوبة. كل كيس يحتوي على 20 كيلو من المسحوق. يظل المنتج صالحًا لمدة 36 شهراً من تاريخ تصنيعه. يجب حفظه في عبوته الأصلية (غير مفتوحة) بعيدًا عن الرطوبة ودون ملامسة مباشرة للأرض.

- يجب استخدام **سمارتوبري ختم أزرق** دون إضافة أي منتج آخر
- يوصى بتهوية الغرف بعد تطبيق المنتج لتسهيل تجفيف الأسطح
- يجب تطبيق الدهانات والطلاءات بعد أن يجف المعجون بالكامل.
- ينصح باستخدام القفازات والنظارات الواقية.
- في حالة ملامسة العينين اشطفها بالماء واستشر طبيباً.

توصيات واحتياطات الإستخدام

الخصائص التقنية

قياس الحبيبات	15 ميكرون
الكتافة	حوالى 860 (كغ / م^3)
ماء الخلط	25 إلى 30 % أي 7 ليترات.
السمك الأقصى للتطبيق	من 1 إلى 2 مم
المردودية	0.4 كغ/ $\text{م}^2/\text{مم}$
مدة التجفيف	40 إلى 60 دقيقة عند درجة حرارة (5 د - 35 د)
درجة الحرارة عند الاستخدام	بين 5 و 35 درجة مئوية
تطبيق الدهان	من 20 إلى 24 ساعة
التفاعل مع النار	الفئة A1: غير قابل لاحتراء

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت

