

Enduit pour joints de
plaques de plâtre
extérieurs



AQUAFILLER® EXTERIEUR



Murs intérieurs
& extérieurs



Spatule métallique



Couteau à enduire



Diluer avec de l'eau



DESCRIPTION

AQUAFILLER EXTERIEUR est un enduit pour joint de plaque de plâtre en poudre, à base de plâtre et de carbonate de calcium, permet le jointement entre deux plaques de plâtre à bord amincis à l'aide d'une bande à joint standard.

AQUAFILLER EXTERIEUR est un enduit prêt à gâcher, très facile à utiliser pour le traitement des joints et des angles des plaques de plâtre.

DOMAINE D'UTILISATION

AQUAFILLER EXTERIEUR est utilisé pour le traitement des joints de tous types de plaques de plâtre à faces cartonnées avec ou sans isolant, à appliquer Manuellement en beurrant l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule métallique, avec la mise en place d'une bande à joint (face meulée contre l'enduit).

AQUAFILLER EXTERIEUR sert également à coller les plaques de plâtre sur tous types de supports, à lisser et à réparer des parties endommagées. Après le séchage complet de l'enduit les surfaces traitées sont recouvrables par tous types d'enduits de peintures et de revêtement muraux.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

1-Diluer le sac de 25 kg dans 15 litres d'eau propre.

2-Mélanger à la main ou à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 3 min jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

3-Laisser reposer la gâchée 3 minutes avant l'application, (Le support doit être propre, sec et dépoussiéré).

4-Étaler l'enduit à l'aide d'un couteau à enduire de haut en bas le long de la jointure des plaques en comblant l'espace des bords amincis et en masquant les trous de vis de la jointure.

5-Appliquer la bande à joint la face imprimée contre la cloison.

6-Repasser une couche d'enduit sur la bande et enlever le surplus avec le couteau.
-Si le résultat n'est pas uniforme poncer à l'aide d'un papier abrasif pour égaliser la surface et appliquer une nouvelle couche au besoin.

COMPOSITION

AQUAFILLER EXTERIEUR est composé de :

- Plâtre,
- Carbonate de calcium, et
- Autres adjuvants.

CONDITION DE STOCKAGE

AQUAFILLER EXTERIEUR est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 25 Kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

AQUAFILLER EXTERIEUR doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

Il est recommandé d'aérer les pièces après application pour faciliter le séchage des surfaces.

Les peintures et les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.

Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	< 0,2 mm
Masse Volumique	env 1000 kg/m ³
Eau de gâchage	Entre 60 % et 65 %
Épaisseur maximale d'application	Jusqu'à 5 mm
Rendement	De 0.3 à 0.5 kg / 1M ²
Durée d'utilisation	8 heures
Température d'emploi	Entre 5 °C et 35 °C
Delai de recouvrement	1 heures
Réaction au feu	Classe A1 : incombustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

