



Mortier joint
pour le jointoiment de tous
types de carrelage intérieure
et extérieure



SMARTJOINT®



sols et murs
intérieurs et extérieurs



Taloches à joint



Rendement



Epaisseur d'application



DESCRIPTION

SMARTJOINT est un mortier de jointoiment en poudre composé de la chaux naturelle, pigments minéraux et d'additifs spécifiques, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur pour des joints de 1 à 12 mm de large. **SMARTJOINT** assure une protection contre les moisissures, les bactéries et les champignons susceptibles de tacher le coulis.

DOMAINE D'UTILISATION

SMARTJOINT est un mortier joint pour la réalisation des joints carrelage de 1 à 12 mm de large, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur pour les murs et les sols, idéal pour les cuisines, les salles de bains et les terrasses également les locaux humides, piscines et sols chauffants, caractérisé par sa haute résistance à la chaleur et à l'humidité et par son élasticité optimale, **SMARTJOINT** permet le jointoiment de tous types de carrelage, céramique, grès, mosaïque, marbres etc...

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1- Diluer le seau de 5 kg de **SMARTJOINT** dans 1 litre d'eau propre.
- 2- Mélanger, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 3- Nettoyer l'espace d'application : dépoussiérer et éliminer les saletés, toute trace d'huile ou de graisse, il serait préférable de passer une serpillière avant l'application.
- 4- Étalez généreusement et en oblique le mortier, par surface d'environ 1 m², à l'aide de la raclette en caoutchouc. Il doit s'insérer dans l'espace libre entre les joints, s'il s'agit d'un carrelage mural, le raclage doit se faire horizontalement et verticalement.
- 5- quand le mortier commence à durcir, retirer l'excédent avec une éponge humide (Rincez l'éponge à l'eau claire régulièrement)

COMPOSITION

SMARTJOINT est composé de :

- Ciment,
- Chaux naturelle,
- Pigments minéraux, et
- Divers adjuvants.

CONDITION DE STOCKAGE

SMARTJOINT est disponible en seaux en plastique conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque seau comporte 5 Kg ou 3 kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

SMARTJOINT doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

Doser avec précision l'eau de gâchage pour garantir l'homogénéité de la couleur. Ne pas exécuter le nettoyage du revêtement avant que le produit ne se soit épaissi. Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre coloré
Masse volumique	env. 1.300 kg/m ³
Rendement	env 1 kg/5m ² (joint 2 mm)
Durée d'utilisation de la gachée	3 Heures
Eau de gâchage	20 à 25% (1 à 1.3 litres d'eau)
Épaisseur maximal d'application	12 mm maximum
Durcissement définitif	3 à 4 heures
Temps avant nettoyage	env 30 Minutes
Température d'application	de +5° C à +35° C
Ouverture au passage	24 Heures minimum
Conforme à la norme EN 13888	CG2-WA selon EN 13888

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

