

بطانة للكثيف والتسبيع الأسقف والجدران الداخلية



إيكوبري ختم أحمر



EN 998-1
GP
CSII
WO
EN 998-1

إيكوبري ختم أحمر هو بطانة للكثيف والتسبيع متكون من مسحوق جاهز للخليط مخصوص للأعمال الداخلية (جدران وأسقف) يمكن من الحصول على مساحة مسطحة جيداً، والتغليف السهل للجدران التالفة والمهترئة، يصلح أيضاً لإزالة التشققات وعيوب الدعامة مانحا بذلك مظهراً مثالياً.

الوصف

مجال الإستخدام

إيكوبري ختم أحمر هو عبارة عن بطانة للإستعمال الداخلي تستعمل يدوياً لتشبيع دعامات البناء (خرسانة ، إسمنت ، جبس ...)، لصقل الجدران والأسقف مانحاً إليهم مظهراً مرتفعاً للمساحات المعالجة

إيكوبري ختم أحمر يستعمل بمجرفة ، شفرة أو ملعقة حديدية:

- 1- اخلط كيس الـ 25 كغ في 12 لتراً تقريراً من الماء النظيف
- 2- اخلط مدة 3 دقائق باستخدام خلط ميكانيكي (سرعة متوسطة)
- 3- أعد الخلط مرة ثانية بعد 10 دقائق
- 4- أترك الخليط يرتاح مدة 15 دقيقة قبل الإستعمال
- 5- نصف الدعامة جيداً وازل جميع آثار الزيوت
- 6- انشر البطانة حتى الحصول على سمك 3 مم تقريراً

التطبيق

إيكوبري ختم أزرق يتكون من :

- كربونات الكلسيوم
- إضافات مختلفة
- مادة صمغية
- جبس

التركيبة

ظروف التخزين

إيكوبي ختم أحمر متوفّر في كيس ورقي معادن حسب المعايير لحفظ المنتوج من أي تماس من شأنه التأثير على الجودة المطلوبة . كل كيس يحتوي على 25 كغ من المسحوق . يبقى المنتوج صالح لمدة 12 شهراً إبتداء من تاريخ الصنع. يجب أن يكون محفوظاً في غلافه الأصلي (غير مفتوح) بعيد عن الرطوبة و دون تماس مباشر مع الأرضية .

إيكوبي ختم أحمر يجب إستعماله دون إضافة منتوج آخر

عدم التطبيق على دعامة رطبة

عدم إستعمال الخليط عندما يبدأ بالتصلب

حماية الدعامات الجديدة بطبقة تمهدية أولية (سمارتراكس)

من المنصوح به إستعمال قفازات و نظارات حماية

توصيات واحتياطات الإستخدام

الخصائص التقنية

50 ميكرون

قياس الحبيبات

١ مم / ٣ مم

كثافة

٤٥٪ تقريباً ١٢ لتر من الماء

ماء الخليط

من ٨ إلى ١٠ ساعات

مدة التصلب

٣ مم

السمك الأقصى للإستعمال

١ كغ / م² سمك ١ مم

المرودية

من ١٢ إلى ٢٠ ساعة

مدة الجفاف

من ٨ إلى ٣٥ درجة

درجة حرارته

من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة

مهلة التغطية

متعادلة

حموضة

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت

