

ملاط للواجهة بإستعمال آلة الرش



تيروليان®



للجدران الداخلية
والخارجية



مجرفة من التوالد



آلة الرش



يخفف بالماء



مسحوق **تيروليان** هو ملاط زخرفي يطبق على الجدران والواجهات باستخدام ماكينة الرش على الأسطح الخارجية أو الداخلية للمنزل. المعجون التيروليان هو مسحوق جاهز للخلط ، سهل التطبيق للغاية ، ومتوفر بعدة ألوان ، ويسمح بتشطيبات "مرقطة" (خام أو مكسرة).

الوصف

مسحوق **تيروليان** هو ملاط زخرفي يستخدم على الجدران العمودية للبناءات الخرسانية الخام أو المطلية من الداخل والخارج ويتميز بتغطيته العالية وخصوصا سهولة تنفيذه. مسحوق **تيروليان** يوفر الكثير من الوقت والمواد ، ويعطي الجدران مظهراً أصلياً ومميزاً ، دون إنفاق الكثير نظراً لاستهلاكه المنخفض للمواد وتكلفته المعقولة.

مجال الاستخدام

خطوات تطبيق المنتج كالتالي:
1 - يخفف كيس ذو 25 كغ في 15 لتر من الماء النظيف.
2 - يمزج حتى الحصول على عجينة بدون تكتلات.
3 - تنظف المنطقة التي سيطبق عليها المنتج: إزالة الغبار والأوساخ وكل آثار الزيت أو الشحوم.
4 - يطبق الخليط على 2 أو 3 طبقات متتالية من أعلى إلى أسفل حتى الحصول على سمك حوالي 3 مم.
5 - يفضل بل الدعامة قبل التطبيق. يمكن أن تبقى الأسطح المعالجة خامة أو مغطاة بجميع أنواع الدهانات. يتم الحصول على المظهر المكسر بمرور المجرفة على نقش الحبوب.

التطبيق

يتكون معجون **تيروليان** من:

- الجير الهوائي.
- كربونات الكالسيوم.
- أصباغ معدنية.

التركيبة

ظروف التخزين

يتوفر مسحوق **تيروليان** في أكياس ورقية مصممة وفقا لمعايير التعبئة والتغليف لحماية المنتج من أي تلامس قد يغير الجودة المرغوبة. كل كيس يحتوي على 25 كيلو من المسحوق. يظل المنتج صالحا لمدة 36 شهرا من تاريخ تصنيعه. يجب حفظه في عبوته الأصلية (غير مفتوحة) بعيدا عن الرطوبة ودون ملامسة مباشرة للأرض.

توصيات واحتياطات الإستخدام

- يجب استخدام مسحوق **تيروليان** دون إضافة أي منتج آخر.
- تستخدم فقط على الأسطح العمودية.
- يجب تطبيق الدهانات بعد أن يجف المعجون بالكامل.
- ينصح باستخدام القفازات والنظارات الواقية.
- في حالة ملامسة العينين اشطفها بالماء واستشر طبيبك.

الخصائص التقنية

قياس الحبيبات	1 مم
الكثافة	1.5 (مغ / م ³)
مقاومة الضغط	CSIII
امتصاص الماء	W0
ماء الخلط	60 إلى 70 %
السبك	غير محدود
المردودية	1 كغ / م ² / مم
مدة التجفيف	من 18 الى 24 ساعة
درجة الحرارة عند الاستخدام	بين 5 و 35 درجة مئوية
وقت الدهان	24 ساعة
التفاعل مع النار	الفئة A1: غير قابل للاحتراق

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت