

بطانة أحادية الطبقة لعزل وتنزيف الواجهة.



أس برو



أس برو هو عبارة عن تلبيس جداري شبه مخفي من الجير الطبيعي ملونة في الكتلة. يؤمن في نفس الوقت عزل وتنزيف المبني من الداخل والخارج على جميع الدعامات الجديدة منها و القديمة.

الوصف

أس برو هي بطانة أحادية الطبقة تستعمل على الفوائل العمودية الداخلية والخارجية للمنشآت المصقولة وغير المصقولة. تلتصل على جميع الدعامات دون الحاجة إلى طلاء أولى. جد فعال لتسوية الدعائم، يضمن العزل ومنع تسرب المياه إضافة إلى تنزيف الواجهات بمجموعة من التطبيقات.

مجال الاستخدام

تتمثل مراحل تطبيق المنتوج كالتالي :

- 1- أخلط كيس 25 كلغ في 6 لترات من الماء النظيف.
- 2- أخلط المزيج مدة خمسة دقائق حتى الحصول على عجينة متجانسة.
- 3- قم بتنظيف مساحة التطبيق (إزالة الغبار و كافة أنواع الزيوت والشحوم).
- 4- قم بنشر الخليط من الأسفل إلى الأعلى في طبقتين حتى الحصول على 10 مم من السمك أو في طبقة واحدة إذا كانت الدعامة معدة جيدا.
- 5- قم بتسوية الحائط باستعمال المسطرة أو شفرة بتمريرات أفقية أو عمودية حتى الحصول على سطح مسطو.

التطبيق

أس برو يتكون من :

- جير طبيعي.
- رمل.
- أصباغ معدنية.
- إضافات خاصة.

التركيبة

ظروف التخزين

يتوفر مسحوق آس برو في أكياس ورقية مصممة وفقاً لمعايير التعبئة والتغليف لحماية المنتج من أي تلامس قد يغير الجودة المرغوبة كل كيس تحتوي على 25 كلغ من المسحوق يظل المنتج صالحًا لمدة 36 شهراً من تاريخ صنعه يجب حفظه في عبوته الأصلية غير المفتوحة بعيداً عن الرطوبة ودون ملامسة مباشرة للأرض.

توصيات واحتياطات الإستخدام

يجب استخدام مسحوق آس برو دون إضافة أي منتج آخر. يستخدم فقط على الأسطح العمودية التطبيق ينفذ فقط بعد سد الفراغات الموجودة بين الآجر يجب تطبيق الدهانات بعد أن يجف الخليط بالكامل ينصح باستخدام القفازات والنظارات الواقية في حالة ملامسة العينين اشطفها بالماء واستشر طبيبك

الخصائص التقنية

مم 1	قياس الحبيبات
١,٤٤ مم / م³	الكتافة
٦.٢ (N/mm²) ٢٨ j CSIV	مقاومة الضغط
(0.35 kg/(m².min⁰⁵)) W1	امتصاص الماء
٤٥٪ بين ٣٠ و	ماء الخلط
غير محدود	السمك
١ سمك ٣ مم / م² كجم	المرودية
٢٠ ساعة إلى ١٨ من	مدة التجفيف
A1 غير قابلة للاحتراق الفئة	التفاعل مع النار

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت

